

【事例集】


管理番号

006

更新日

2016-8

ポリプロピレン(PP)



素材

ポリプロピレン(PP)

めっきの種類

金めっき

下地処理

無電解

プラズマエッチング

電解

実施せず

めっき厚

0.2  $\mu$  m

分散液の種類

金ナノ粒子分散液

注目点

一般的には、めっきしにくい素材ではあるが、下地処理を工夫することにより、目的とする仕様を満足させることが可能である。

同じ素材であっても、含有成分が微妙に異なるため「めっき条件」は変化します。

本紹介事例は、1つの条件下での事例結果として考えてください。

詳細説明をご希望の方は、WEB上の「お問い合わせ」でご連絡ください