

【事例集】

管理番号

009

更新日

2016-8

ABS樹脂

画像なし

素材	ABS樹脂		
めっきの種類	銀めっき		
下地処理	無電解	酸処理	電解
めっき厚		0.2 μm	
分散液の種類		銀ナノ粒子分散液	
注目点	一般的にめっきしにくい素材であるため、前処理である素材の下地処理が重要になる。		

実施せず

同じ素材であっても、含有成分が微妙に異なるため「めっき条件」は変化します。

本紹介事例は、1つの条件下での事例結果として考えてください。

詳細説明をご希望の方は、WEB上の「お問い合わせ」でご連絡ください