

【事例集】

管理番号

011-a

更新日

2016-8

ポリ塩化ビニル(PVC)



素材

ポリ塩化ビニル(PVC)

めっきの種類

パラジウムめっき

下地処理

UVオゾン

めっき厚

0.2 μ m

分散液の種類

パラジウム分散液

無電解

電解

実施せず

注目点

含有する可塑剤の影響が大きく、事前に十分取り除く必要がある。

同じ素材であっても、含有成分が微妙に異なるため「めっき条件」は変化します。

本紹介事例は、1つの条件下での事例結果として考えてください。

詳細説明をご希望の方は、WEB上の「お問い合わせ」でご連絡ください