

【事例集】

管理番号

021

更新日

2016-8

植物(菩提樹の葉)



素材

植物(菩提樹の葉)

めっきの種類

金めっき

下地処理

無電解

なし

電解

実施せず

めっき厚

0.1 μm

分散液の種類

金ナノ粒子分散液

注目点

本資料は、乾燥した葉っぱに直接金めっきを施しているが、分散液が水溶液であるため、めっき液が浸透し、めっきが上手く出来ないことがある。前処理として、表面コーティングを行う場合がある。めっき厚を薄くすることが出来るので、金箔などで金加工するより葉脈などが綺麗に再現でき実際の葉に近い感触を出すことが出来る。

同じ素材であっても、含有成分が微妙に異なるため「めっき条件」は変化します。

本紹介事例は、1つの条件下での事例結果として考えてください。

詳細説明をご希望の方は、WEB上の「お問い合わせ」でご連絡ください